

BIO IMPREGNOL WM

478302

Масляная пропитка

ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - модифицированных растительных масел
- - восков
- - неароматических алифатических растворителей
- - аддитивов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве самостоятельной пропитки интерьерной мебели.
- Подходит для защиты пород древесины, где требуется обработка воском.
- Подходит для обработки детской мебели (сертификат EN 71-3; безопасность детских игрушек).
- Используется в качестве базы для колерования пастами по цветовой карте BIO MIX.
- Рекомендуем предварительно тестировать окраску и совместимость материала с породой древесины.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	

Чистящее средство:

Helios чистящие средства	Примечания
447039 BIO IMPREGNOL THINNER	
402755 HELIOCEL разбавитель	

Прочее:

БИО колеровочные пасты

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	масло с восками
Плотность	0,89 - 0,93 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 44 - 54 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	43 - 49 %
Внешний вид	Light yellow liquid
Цвет	Бесцветный

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	50 - 80 г/м ²
-------------------------	--------------------------

Высыхание

воздушное 18 - 25 °C	мин. 12 - 24 час
Время сушки несколько сокращается при качественной вентиляции. Время сушки зависит от толщины слоя, температуры, отн. влажности воздуха и вентиляции помещения.	

Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги: для бука = 280 - P320 ; дуб, сосна, ель = 180 – P220...

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть комнатной, т.е. не менее +18°C.
- Нанесение и высыхание при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
- В случае если условия не соответствуют предписанным, время сушки может значительно продлиться.
- Нанесение и сушка масел выполняется в специально предназначенном помещении, т.к. существует риск попадания масла на деревянные заготовки и прочие материалы, что может быть причиной появления дефектов (кратеры и пр.) на окрашенной поверхности.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Нанесение непосредственно на отшлифованную натуральную или мореную поверхность.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.
- Для получения более насыщенного покрытия краска наносится в два слоя.
- Для межслойного шлифования или сглаживания рекомендуется использовать губку «скотч-брайт».
- Для более стойкой поверхности предлагаем после сушки ЛКМ дополнительно распылять.



НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

Разбавление:	не требуется
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель
Время пропитки:	1 - 3 минут



ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление:	не требуется
Разбавитель:	447039 BIO IMPREGNOL THINNER
Диаметр дюзы:	1 - 1,7 мм
Исходное давление:	2 - 4 бар
Чистящее средство:	402755 HELIOCEL разбавитель

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- В связи с потенциальным гелеобразованием материала в открытой банке рекомендуется перелить его в меньшую тару с минимальной прослойкой воздуха. Тару соответственно обозначить.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.
- В связи с потенциальным риском самовоспламенения грязные масляные салфетки сжигаются или хранятся в емкости с водой.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту

ISO 9001.

вощеную бумагу.

- Окрашенные изделия упаковываются в