

## ТИКОВОЕ МАСЛО

**478304**
*Масляная пропитка*

### ОПИСАНИЕ

- Пропиточное средство на основе:
- - натуральных растительных масел
- - неароматических алифатических растворителей
- - аддитивов

### НАЗНАЧЕНИЕ

- Подходит для обработки таких пород древесины, где желательно применение натуральных материалов - растительных масел.
- Предназначается для защиты древесины стойких пород, эксплуатируемой в атмосферных условиях.
- Не рекомендуется для пористых пород древесины (ель, тополь и т.д.).
- Рекомендуем предварительно тестировать окраску и совместимость материала с породой древесины.

### СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Разбавитель:

| Helios разбавители           | Примечания |
|------------------------------|------------|
| 447039 BIO IMPREGNOL THINNER |            |

#### Чистящее средство:

| Helios чистящие средства     | Примечания |
|------------------------------|------------|
| 447039 BIO IMPREGNOL THINNER |            |
| 402755 HELIOCEL разбавитель  |            |

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

|                                  |                                                     |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Тип                              | масло                                               |
| Плотность                        | 0,87 - 0,91 кг/л                                    |
| Вязкость при поставке            | ISO 2431 3MM 25°C 58 сек.<br>DIN4 20°C 12 - 18 сек. |
| Концентрация сухого вещества (%) | 69 - 73 %                                           |
| Внешний вид                      | Прозрачная жидкость красно-желтого цвета            |
| Цвет                             | бесцветная, слегка желтоватая                       |

#### Толщина каждого слоя

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Рекомендуемое нанесение | 50 - 100 г/м <sup>2</sup> |
|-------------------------|---------------------------|

#### Высыхание

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| воздушное 18 - 25 °C                                           | мин. 24 час |
| Время сушки несколько сокращается при качественной вентиляции. |             |

Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.

## ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.
- Рекомендуемая зернистость наждачной бумаги: для бука = 280 - P320 ; дуб, сосна, ель = 180 – P220...

## РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом работ температура окрашиваемой поверхности и краски должна быть комнатной, т.е. не менее +18°C.
- Нанесение и высыхание при температуре от 18 до 25°C и относительной влажности воздуха от 40 до 70%.
- В случае если условия не соответствуют предписанным, время сушки может значительно продлиться.

## ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Рекомендуется предварительно защитить древесину пропиткой биоцидная пропитка.
- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вязкость при поставке является рабочей вязкостью.
- Пропитка наносится на поверхность в избытке и затем равномерно распределяется по всей поверхности, чтобы древесина пропиталась качественно.
- При обработке окунанием деталь полностью погружается в масло и после пропитки ставится таким образом, чтобы масло оттекло.
- После определенного времени излишки пропитки удаляются салфеткой, и поверхность равномерно сглаживается чистой сухой салфеткой.
- Для обеспечения качественной защиты масло наносится не менее, чем в двух слоях с соответствующей промежуточной сушкой.



## НАМАЗЫВАНИЕ / ПРОТИРАНИЕ

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Разбавление:       | не требуется                 |
| Разбавитель:       | 447039 BIO IMPREGNOL THINNER |
| Чистящее средство: | 402755 HELIOCEL разбавитель  |
| Время пропитки:    | 1 - 10 минут                 |



## ОКУНАНИЕ

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Разбавление:       | не требуется                 |
| Разбавитель:       | 447039 BIO IMPREGNOL THINNER |
| Чистящее средство: | 402755 HELIOCEL разбавитель  |
| Время пропитки:    | 10 - 60 сек.                 |

## СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуется предварительно защитить древесину пропиткой биоцидная пропитка.
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

## ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- В случае появления масляной пленки в открытой банке, ее необходимо устранить (процедить) и после использования материал перелить в меньшую, соответственно обозначенную тару.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

## ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- см. Свидетельство безопасности и этикетку продукта.
- В связи с потенциальным риском самовоспламенения грязные масляные салфетки сжигаются или хранятся в емкости с водой.

## ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.
- Окрашенные изделия упаковываются в вощеную бумагу.