

HELIODUR лак V

403691, 403692, 403693, 403694, 403695, 403696, 403697, 403698, 403699, 403790

Двухкомпонентное покрытие на полиуретановой основе

ОПИСАНИЕ

- Двухкомпонентное покрытие на основе:
- - связующего
- - органических растворителей

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве отделочного покрытия в защитной системе ЛКП для:
- - плоских деталей, обработанных шпоном
- - плоскостной массивной мебели
- - стульев и предметов галантерии

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
490414 HELIODUR разбавитель 420	
407648 HELIODUR разбавитель	разбавитель для замедленной сушки
407650 HELIODUR разбавитель E	разбавитель для распыления электростатическим методом

Отвердители (комп. Б):

Helios отвердители	Примечания
403375 HELIODUR отвердитель 75	
481152 HELIODUR отвердитель PL	
ВНИМАНИЕ! Отвердители вступают в реакцию с воздушной влагой, поэтому тара должна быть плотно закрытой.	

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	2К-алкид-изоцианат
Плотность	0,92 - 1,01 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 30 - 55 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	42 - 47 %
Внешний вид	Жидкость

Соотношение смешивания А:Б

По весу	2 : 1
Жизнеспособность (Pot life) смеси А+Б при 20°C	2 - 4 час

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	100 - 130 г/м ²
-------------------------	----------------------------

Высыхание

Комнатная температура	
Покрытие сухое на ощупь	10 - 15 минут
Покрытие сухое для дальнейшей манипуляции	мин. 4 Часы
Возможна сушка в туннеле при температуре до максимум +50°C.	

Лаковое покрытие приобретает окончательную механическую и химическую стойкость по истечении нескольких дней.

Таблица №1. Индивидуальные свойства материалов:

Индекс	Вязкость при поставке	Блеск (%)	Концентрация сухого вещества (%)	Свойства
403691 HELIODUR лак матовый V 10	DIN4 20°C 30 - 35 сек.	3 - 5	42 - 46	
403692 HELIODUR лак полуматовый V 20	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	18 - 22	43 - 47	
403693 HELIODUR лак полуматовый V 30	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	28 - 32	43 - 47	
403694 HELIODUR лак полуматовый V 40	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	38 - 42	43 - 47	
403695 HELIODUR лак полуглянцевый V 50	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	48 - 52	43 - 47	
403696 HELIODUR лак полуглянцевый V 60	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	58 - 62	43 - 47	
403697 HELIODUR лак глянцевый V 70	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	68 - 72	43 - 47	
403698 HELIODUR лак глянцевый V 80	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	78 - 82	43 - 47	
403699 HELIODUR лак глянцевый V 90	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	88 - 92	43 - 47	
403790 HELIODUR лак матовый V 5	DIN4 20°C 45 - 55 сек.	5 - 8	43 - 47	

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Поверхность должна быть сухой и чистой, без следов клея, пыли и прочих загрязнений.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).
- Оптимальная температура помещения = 18 - 23°C.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- Вид и объем отвердителя и разбавителя определены в технологическом процессе.
- Нанесение техникой:
 - - воздушным распылением
 - - распылением airmix
 - - распылением airless
 - - электростатическим распылением



РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление:	20 - 30 %
Разбавитель:	490414 HELIODUR разбавитель 407648 HELIODUR разбавитель



РАСПЫЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСТАТИЧЕСКОЕ

Разбавление:	30 - 50 %
Разбавитель:	407650 HELIODUR разбавитель E

- Нанесение на тщательно отшлифованный слой грунтовки.
- Рекомендуется наждачная бумага зернистости 280-320.

СИСТЕМЫ ЛКП

- Рекомендуемая предварительная обработка материалами:
- HELIODUR покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- Компонент А:
- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Компонент Б:
- 6 месяцев в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Складские помещения должны соответствовать предписаниям о хранении легковоспламеняющихся веществ.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.