

KOMBIHEL база S

419656

Морилка/краситель на основе органических растворителей

ОПИСАНИЕ

- Бесцветная база на основе:
- - нитроцеллюлозы
- - органических растворителей
- - аддитивов

НАЗНАЧЕНИЕ

- Используется в качестве:
- - база для подготовки морилок/красителей
- - база для MIX
- Нанесение техникой:
- - техникой распыления
- Используется в качестве грунтовки в случае прозрачной окраски, а также для морения массивной древесины и шпона.
- Покрытие носит лишь декоративную функцию, поэтому его необходимо защитить отделочным покрытием.

СОПУТСТВУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Разбавитель:

Helios разбавители	Примечания
407635 Разбавитель KV	разбавитель для замедленной сушки
407615 РАЗБАВИТЕЛЬ А	разбавитель для ускорения сушки

Чистящее средство:

Helios чистящие средства	Примечания
407615 РАЗБАВИТЕЛЬ А	

Прочее:

Концентраты UN
Концентраты PC
Концентраты CC

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Тип	раствор нитроцеллюлозы
Плотность	0,88 - 0,92 кг/л
Вязкость при поставке	DIN4 20°C 9 - 13 сек.
Концентрация сухого вещества (%)	1 - 3 %
Внешний вид	Жидкость

Толщина каждого слоя

Рекомендуемое нанесение	50 - 90 г/м2
-------------------------	--------------

Высыхание

воздушное 20 °C	мин. 30 минут
сушилка 30 - 40 °C	мин. 15 минут

Время и режим сушки и/или отверждения подробно определяются технологическим процессом.

Техническая информация является основой для качественного применения материала. По каждому отступлению от указанных параметров для индивидуального потребителя предлагается соответствующий технологический процесс. Технологический процесс разрабатывают техник-инструктор и технолог цеха.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

- Влажность древесины не должна превышать 12 %.
- Нанесение на деревянную поверхность, предварительно отшлифованную и чистую, без следов пыли и прочих загрязнений.

РАБОЧИЕ УСЛОВИЯ

- Перед началом окрасочных работ поверхность и лакокрасочный материал должны иметь комнатную температуру (минимум 15°C).
- При работе в несоответствующих условиях могут возникнуть дефекты покрытия.

ИНСТРУКЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ

- Перед использованием материал тщательно перемешивается.
- С добавлением предписанных колорантов колеруется продукт для последующей окраски заготовок.
- Рекомендуется равномерное нанесение сухим распылением.
- Покрытие носит лишь декоративную функцию, поэтому его необходимо защитить отделочным покрытием.



ВОЗДУШНОЕ РАСПЫЛЕНИЕ

Разбавление:	по необходимости
Диаметр дюзы:	0,9 - 1,3 мм
Исходное давление:	2 - 4 бар
Чистящее средство:	407615 РАЗБАВИТЕЛЬ А



РАСПЫЛЕНИЕ AIRMIX

Разбавление:	по необходимости
Диаметр дюзы:	0,15 - 0,2 мм
Дополнительный воздух:	1,5 - 2,5 бар
Чистящее средство:	407615 РАЗБАВИТЕЛЬ А

СИСТЕМЫ ЛКП

- Дальнейшая обработка рекомендуется с:
- HELIOCEL покрытия
- HELIODUR покрытия
- HIDROHEL покрытия
- UVEHEL покрытия
- UVEHEL AQUA покрытия
- В случае использования других материалов рекомендуем проконсультироваться в отделе технического обслуживания.

ХРАНЕНИЕ

- 24 месяца в оригинально закрытой заводской таре при температуре до +35°C.
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей.

ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Смотри Свидетельство безопасности материала и этикетку.

ПРИМЕЧАНИЯ

- По требованию заказчика на каждую партию материала выдается сертификат качества с указанием всех контрольных параметров.
- Техническая информация является результатом знания наших специалистов, основанного на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Мы не несем ответственности в случае использования нашей продукции без нашего контроля и гарантируем лишь качество самого материала. Мы сохраняем за собой право на возможные изменения сведений без предварительного уведомления.
- Система качества соответствует стандарту ISO 9001.