

# TECHNOMELT PW 719 T

Январь 2016

**ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА**

TECHNOMELT PW 719 T имеет следующие характеристики:

|              |                                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| Технология   | ЭВА                                                                |
| Тип продукта | Клей-расплав                                                       |
| Применение   | Оборачивание профиля пленками на основе пропитанных бумаг и шпоном |
| Внешний вид  | Гранулы                                                            |

**Области применения**

- Оборачивание профиля из ДСП, МДФ или массива древесины пленками на основе бумаги или шпоном
- Оборачивание плоского профиля

**Свойства продукта**

- Низкая вязкость
- Чистое нанесение
- Высокая экономичность
- Хорошее смачивание пропитанных (импрегнированных) бумаг
- Быстро плавится, наилучшим образом подходит для высокоскоростных машин и оборачивания профиля с гладкой поверхностью
- Высокая термостойкость готового профиля
- Высокая термостабильность

**Технические данные****TECHNOMELT PW 719 T:**

|                                                     |         |
|-----------------------------------------------------|---------|
| Точка размягчения (кольцо и шар), °C                | 78 – 90 |
| Вязкость по Брукфильду 180 °C, мПа*с                | ~8 500  |
| Вязкость по Брукфильду - 200 °C, мПа*с              | ~5 500  |
| Термоустойчивость (Метод Henkel), °C                | ~75     |
| Зависит от профиля, оборачиваемого материала и т.д. |         |

**РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Вводная информация:**

Перед применением необходимо ознакомиться с **Паспортом безопасности** для получения информации о мерах предосторожности и рекомендаций по технике безопасности. Необходимо всегда соблюдать меры предосторожности. Пожалуйста, всегда следуйте внутренним инструкциям безопасности. В случае необходимости обращайтесь в Хенкель за поддержкой.

**Инструкция по применению****Рабочая температура**

Рекомендуемая рабочая температура:  
на клеенаносящем валике, °C 170 – 190

**Расход**

Рекомендуемый:  
на ДСП, г/м<sup>2</sup> 80 – 120  
на МДФ или массив дерева, г/м<sup>2</sup> 70 – 100

**Техника безопасности**

Клеи-расплавы выделяют летучие вещества даже в пределах рабочих температур. Запах паров может вызывать раздражение. Долговременное температурное воздействие на расплав может вызывать частичное разложение клея. Поэтому необходимо принять меры для обеспечения отведения паров из рабочей зоны, например путем установки аспирационного оборудования.

**ХРАНЕНИЕ**

Хранить в плотно закрытой оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.

**Срок хранения**

Срок хранения (в оригинальной упаковке), лет 2

**Дополнительно:**

В **Паспорте безопасности** можно найти следующую информацию:

**информацию об опасностях,  
требования к транспортировке,  
правила техники безопасности.**

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### Заявление об ограничении ответственности

Информация, содержащаяся в данном Листе Технической Информации (ТИ), включая рекомендации по использованию и применению продукта, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления Листа ТИ. Данный продукт может иметь множество вариантов применения, а также может применяться в различных условиях и при независимых от нас обстоятельствах. В связи с этим Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в любых иных письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Belgium NV, Henkel Electronic Materials NV, Henkel Nederland BV, Henkel Technologies France SAS и Henkel France SA, обратите внимание на следующее:** В случае, если, тем не менее, у компании Henkel по каким-либо юридическим основаниям все-таки возникает ответственность, то такая ответственность Henkel ни в коем случае не превышает стоимости соответствующей поставки.

**В случае, если продукция поставляется компанией Henkel Colombiana S.A.S., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Информация, содержащаяся в данном Листе ТИ, основана на нашем знании и опыте использования продукта на дату составления данного Листа ТИ. Henkel не несет ответственности за пригодность нашей продукции для производственных процессов и условий, в которых Вы используете эту продукцию, а также за предполагаемое применение и результаты применения данной продукции. Мы настоятельно рекомендуем Вам провести предварительные испытания с тем, чтобы подтвердить пригодность нашей продукции для Ваших целей. За исключением однозначно согласованных случаев, а также по основаниям, предусмотренным применимым законодательством в части ответственности за качество продукции, любая ответственность в отношении информации, содержащейся в Листе ТИ или в каких-либо других письменных или устных рекомендациях в отношении данного продукта, исключается; исключением также являются случаи смерти или причинения вреда здоровью в результате преступной халатности с нашей стороны.

**В случае, если продукция поставляется компаниями Henkel Corporation, Resin Technology Group, Inc., или Henkel Canada, Inc., применяется следующее положение об ограничении ответственности:** Данные, приводимые в данном Листе ТИ, представляются только в целях информирования и считаются достоверными. Мы не можем нести ответственность за результаты, полученные другими лицами, чьи методы работы не зависят от нас. Пользователь обязан определить пригодность данного производственного метода для своих целей и принять такие меры предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты людей и имущества от опасностей, возникающих при обращении и использовании данной продукции. В связи с этим Henkel Corporation особо отказывается от любых явных и подразумеваемых гарантий, включая гарантии товарного качества или товарной пригодности для конкретных целей, вытекающих из продажи или использования продукции Henkel Corporation. Henkel Corporation особо отказывается от любой ответственности за косвенные или непреднамеренные убытки любого рода, включая упущенную выгоду. Приводимые обсуждения, касающиеся различных процессов или соединений, не должны толковаться как утверждение, что такие процессы или соединения свободны от действия патентов, находящихся в собственности других лиц, или как лицензия, предусмотренная патентами корпорации Henkel, для таких процессов или соединений. Мы рекомендуем каждому пользователю проводить предварительные испытания предлагаемого применения до основного использования продукции, используя эти данные в качестве руководства для своих действий. В отношении данной продукции могут действовать один или несколько патентов или патентных заявок США или иных государств.

**Использование товарных знаков.** Если не оговорено иное, все товарные знаки в данном документе принадлежат Henkel Corporation в США и в других странах. ® означает товарный знак, зарегистрированный в Бюро США по патентам и товарным знакам.

### Reference 0.0

Henkel AG & Co. KGaA  
40191 Düsseldorf, Germany  
Phone: +49-211-797-0

Henkel Corporation  
Bridgewater, NJ 08807, USA  
Phone: +1-908-685-7000

ООО "Хенкель Рус"  
РФ, 107045, г. Москва, Колокольников пер.11  
Тел: +7 (495) 745-55-88